

Teknik Föy

VISIR NATUREL LF 50



Ürün Tanımı

VISIR NATUREL LF 50 Jotun tarafından üretilen, çinko naphtenate bileşimli, Çin ahşap yağı ile güçlendirilmiş, alkid yağ bazlı, yüksek nüfuz etme özelliğine sahip bir astar ürünüdür. VISIR NATUREL LF 50 güneş ışığının zararlı etkilerine karşı koruma amacı ile özel olarak pigmentlendirilmiş olup, ham ahşap görünümünü andıran bir renge sahiptir. Mantarlaşmaya karşı son derece güçlü ajanlar içerdiğinden, ahşabın yüzeyini mantarlaşmaya karşı korur ve ahşabın deforme olmasını önler.

Kullanım Alanı

VISIR NATUREL LF 50 çam, köknar gibi dış cephelerde kullanılan Emprenye edilmiş yada edilmemiş ahşapların ham yüzeylerine, yıpranmış ahşaplarda ise zımparalama sonrası, astar olarak önerilir.

Film kalınlığı ve teorik yayılma oranı

	En az	En çok
Film kalınlığı, kuru (μm)		
Film kalınlığı, yaş (μm)		
Teorik yayılma oranı (m^2/l)	6	10
	12	18

Fiziksel Özellikler

Renk	Ahşap renk kartelasına göre, Renk kartelasına göre
Hacmen katı madde oranı (Hacmen %)*	25 ± 2
Parlama Noktası	35

* ISO 3233:1998 (E) uyarınca ölçülmüştür.

Yüzey Hazırlama

Bütün yüzeyler temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzey ISO 8504 standardına göre değerlendirilmeli ve buna bağlı olarak işlem görmelidir.

Diğer yüzeyler

Bu boya başka yüzeylerde de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Jotun Boya'ya danışınız.

Uygulama Koşulları

Yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla ve en düşük 10°C olmalıdır.

Uygulama metodları

Fırça Önerilir.

Uygulama Verileri

Tiner/Temizleme Solventi Jotun Tiner No 2

Kuruma Süresi

Kuruma süreleri genellikle hava dolaşımına, sıcaklığa, film kalınlığına ve atılan kat sayısına bağlıdır ve benzeri şekillerde etkilenirler. Aşağıdaki tabloda sunulan veriler;

- İyi bir havalandırma (Açık hava veya serbest hava dolaşımı)
- Tipik (önerilen) kuru film kalınlığı
- Yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır.

* Bağıl Nem %70

Yüzey sıcaklığı	23 °C
Yüzey kuruması	8 saat
Sert kuruma	24 saat
İkinci kat uygulama, en az ¹	24 saat
İkinci kat uygulama, en çok ^{2,3}	

1. Önerilen veriler, aynı cins boyaların üst üste uygulanması koşuluna bağlıdır.
 2. Üst üste bir kaç kat atılması durumunda kuruma süresi, katlar arası bekleme süresine, altta bulunan kat sayısına ve film kalınlıklarına bağlıdır.
 3. Uygulama yapılacak yüzey kirden arınmış ve kuru olmalıdır.
- Yukarıda verilen bilgiler uygulamanın yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Fiili (gerçekleşen) kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.
-

Tipik boya sistemi

Visir Naturel LF 50	1 Kat
Demidekk Son Kat	2 Kat

Kullanılan alana bağlı olarak diğer sistemler de önerilebilir.

Depolama

Ürün, yerel kurallar dikkate alınarak depolanmalıdır. Ürün kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Kullanım

Dikkatli taşıyınız. Kullanmadan önce karıştırınız.

Ambalaj Boyutları

1lt ve 3 lt'lik ambalajlar.

Ambalaj boyutları yerel gereksinimler doğrultusunda ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. İyi havalandırılan ortamlarda uygulama yapınız. Boyanın cilde temas etmesinden ve boya yapılan alanda doğrudan nefes almaktan ve uçucular nedeniyle civarda oluşacak solvent buharını solumaktan kaçınınız. Herhangi bir temas halinde, cildin uygun temizleyici, su ve sabun kullanılarak derhal temizlenmesi, eğer göze temas edilmiş ise gözlerin su ile yıkanması ve en kısa sürede tıbbi müdahale yapılması gereklidir.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Föyü'nden (Material Safety Data Sheet) ulaşabilirsiniz.

DISCLAIMER

Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Head Office & Nordic

Jotun Paints
P.O. Box 2021
N-3248 Sandefjord
Norway
Phone +47 33 45 70 00
Fax +47 33 46 46 13

Europe

Jotun Paints (Europe) Ltd.
Stather Road, Flixborough
North Lincolnshire DN15 8RR
United Kingdom
Phone +44 172 44 00 000
Fax +44 172 44 00 100

Middle East

Jotun U.A.E Ltd. LLC.
Al Quoz Industrial Area
P.O Box 3671
Dubai U.A.E
Phone +971 4 3 39 50 00
Fax +971 4 3 38 06 66

South East Asia

Jotun (Singapore) Pte. Ltd.
No 11-15, Sixth Lok Yang Road
Jurong
Singapore 628 111
Phone +65 6265 4711
Fax +65 6265 7484

Jotun is a World Wide company with factories, sales offices and stocks in more than 50 countries. For your nearest local Jotun address please contact the nearest regional office or visit our website at www.jotun.com

ISSUED 10 NOVEMBER 2003 BY JOTUN PAINTS
THIS DATA SHEET SUPERSEDES THOSE PREVIOUSLY ISSUED